

铜箔基板专用环氧树脂

树脂类别	环氧当量(g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	含溴率(wt%)	特性
GEBR456A80	425~435	1000~3000	79~81	18~21	FR4 树脂, 具有优良耐 UV 效果, 具优异阻燃性能